PRODUKTINFORMATION
OKULEN® 2000 - H - weiss - FN9252

OKULEN® OK 2000 – H – FN9252 ist ein mit besonderen Additiven ausgerüstetes UHMW-PE, das bei höheren Temperaturen Anwendung findet. Die Oxidationsrate von OK 2000-H ist bei hohen Temperaturen erheblich geringer. Es ist nicht für hohe Belastungen bei erhöhter Temperatur geeignet.

Eigenschaften:

- bis max. 150°C (nur für geringe Belastungen)
- EU1935/2004 - konform
- EU10/2011 - konform
- FDA - konform
- bis zu 10 x längere Lebensdauer bei höheren Temperaturen

FOOD GRADE

Farbe/Aussehen: weiß FN9252

Anwendungsgebiete:

- Back-, und Brotwarenindustrie,
- Lebensmittelverarbeitung,
- PVC-Fensterverarbeitungsanlagen

Ottensteiner Kunststoff GmbH & Co. KG
Im Garbrock 39, 48683 Ahaus-Ottenstein
Germany
Tel.: +49 (0) 2561-9824-0
Internet: www.okulen.com
E-Mail: info@okulen.com

Copyright © 2023 OKULEN® all rights reserved.

PRODUKTINFORMATION
OKULEN® 2000 - H - weiss - FN9252

Produktmerkmale und Richtwerte

Eigenschaften	Methode	OKULEN® 2000 - H - weiss - FN9252	
Physikalische Eigenschaften		**SI**	**US**
Mittlere Molmasse	k.a	7.0 - 9.0 Mio. g/mol.	7.0 - 9.0 Mio. g/mol.
Dichte	DINENISO 1183-1 (09/2019)	> 0.940 g/cm³	> 58.682 lb/ft³
Kerbschlagzähigkeit	DINENISO 21304-2 (04/2021)	> 100 kJ/m²	> 47.55 ft-lb/in²
Verschleiß - Prüfmethode (Sand-Slurry)	DINENISO 15527 (05/2022)	80	80
Streckspannung (1B - 50mm/Min.)	DINENISO 527-2 (06/2012)	> 17 N/mm²	> 2465 psi
	---	---	---
Reißdehnung (Bruch / 1B - 50mm/Min.)	DINENISO 527-2 (06/2012)	> 250 %	> 250 %
Zug-E-Modul (1B - 1mm/Min.)	DINENISO 527-2 (06/2012)	> 650 N/mm²	> 94250 psi
	---	---	---
Haftreibungszahl	ASTM D 1894 (2014)	~ 0,18	~ 0.18
Gleitreibungszahl	ASTM D 1894 (2014)	~ 0,13	~ 0.13
Shore-D-Härte, 3-s-Wert 6mm Platte	DINENISO 868 (10/2003)	61 - 63 D	61 - 63 D
Kugeldruckhärte	DINENISO 2039	~ 35 N/mm²	~ 5075 psi
Wasseraufnahme	DINENISO 62 (05/2008)	< 0,01 %	< 0.01 %
Thermische Eigenschaften			
Schmelztemperatur (DSC)	DINENISO 11357-1 (03/2010)	135 - 137 °C	275 - 278.6 °F
Wärmeleitfähigkeit	Heizdrahtverfahren	~ 0.41 W/m*K	~ 2.84253 (BTU-in)/hr-ft²-°F
Max. Anwendungstemperatur (Literatur)	Literatur	80 °C	176 °F
Therm. Längenausdehnungskoeffizient (23 - 80°C)	ISO 11359	~ 0.00015 - 0.00020 mm/mm °C	~ 0.000083 - 0.000111 in/in °F
Elektrische Eigenschaften			
Durchgangswiderstand	DINEN 62631-3-1 (01/2017)	> 1.0E14 Ohm*cm	> 1.0E14 Ohm*cm
Oberflächenwiderstand	DINEN 62631-3-2 (10/2016)	> 1.0E13 Ohm	> 1.0E13 Ohm
ATEX-Richtlinie - TÜV geprüft!	ATEX-Richtlinie	---	---
ESD-D	---	--- Ohm	--- Ohm
Brandeigenschaften			
Brennbarkeit (Selbsteinstufung)	DIN 4102	B2 Klasse	B2 Class
Brennbarkeit (Selbsteinstufung)	UL94	HB Klasse	HB Class
Physiologische Eigenschaften			
Lebensmittelrechtlich konform		EU/FDA	EU/FDA

Ottensteiner Kunststoff GmbH & Co. KG
Im Garbrock 39, 48683 Ahaus-Ottenstein
Germany
Tel.: +49 (0) 2561-9824-0
Internet: www.okulen.com
E-Mail: info@okulen.com

Copyright © 2023 OKULEN® all rights reserved.