PRODUKTINFORMATION
OKUSLIDE® Premium blue FN5893

OKUSLIDE® - Premium Blue FN5893 ist ein Ultrahochmolekulares-Polyethylen (UHMW-PE-Polymer), durch Zugabe von speziellen Additiven besitzt es einen niedrigen Reibungskoeffizienten. Es ist ein hervorragender Auskleidungswerkstoff, der unter anderem zur optimalen Lösung von Materialflussstörungen perfektioniert wurde.

Eigenschaften:

- hervorragende Gleitfreudigkeit
- geringer Reibungskoeffizient
- gute Kerbschlagzähigkeit
- sehr hohe Verschleißfestigkeit
- Anhaften klebriger Schüttgüter werden weitest gehend vermieden
- UV geschützt
- EU & FDA konform für Lebensmittelkontakt

Farbe/Aussehen: blau FN5893 / ähnlich RAL5019

Anwendungsgebiete:

- LKW-Auskleidungen
- Schüttguthandling
- Gipsindustrie
- Fördertechnik

Ottensteiner Kunststoff GmbH & Co. KG
Im Garbrock 39, 48683 Ahaus-Ottenstein
Germany
Tel.: +49 (0) 2561-9824-0
Internet: www.okulen.com
E-Mail: info@okulen.com

Copyright © 2024 OKULEN® all rights reserved.

PRODUKTINFORMATION
OKUSLIDE® Premium blue FN5893

Produktmerkmale und Richtwerte

Eigenschaften	Methode	OKUSLIDE® Premium blue FN5893	
Physikalische Eigenschaften		**SI**	**US**
Mittlere Molmasse	k.a	3.0 - 5.0 Mio. g/mol.	3.0 - 5.0 Mio. g/mol.
Dichte	DINENISO 1183-1 (09/2019)	> 0.930 g/cm³	> 58.058 lb/ft³
Kerbschlagzähigkeit	DINENISO 21304-2 (04/2021)	> 150 kJ/m²	> 71.325 ft-lb/in²
Verschleiß - Prüfmethode (Sand-Slurry)	DINENISO 15527 (05/2022)	100	100
Streckspannung (1B - 50mm/Min.)	DINENISO 527-2 (06/2012)	> 17 N/mm²	> 2465 psi
	---	---	---
Reißdehnung (Bruch / 1B - 50mm/Min.)	DINENISO 527-2 (06/2012)	> 250 %	> 250 %
Zug-E-Modul (1B - 1mm/Min.)	DINENISO 527-2 (06/2012)	> 650 N/mm²	> 94250 psi
	---	---	---
Haftreibungszahl	ASTM D 1894 (2014)	~ 0.15	~ 0.15
Gleitreibungszahl	ASTM D 1894 (2014)	~ 0.09	~ 0.09
Shore-D-Härte, 3-s-Wert 6mm Platte	DINENISO 868 (10/2003)	~ 62 D	~ 62 D
Kugeldruckhärte	DINENISO 2039	--- N/mm²	--- psi
Wasseraufnahme	DINENISO 62 (05/2008)	< 0.01 %	< 0.01 %
Thermische Eigenschaften			
Schmelztemperatur (DSC)	DINENISO 11357-1 (03/2010)	135 - 137 °C	275 - 278.6 °F
Wärmeleitfähigkeit	Heizdrahtverfahren	~ 0.41 W/m*K	~ 2.84253 (BTU-in)/hr-ft²-°F
Max. Anwendungstemperatur (Literatur)	Literatur	80 °C	176 °F
Therm. Längenausdehnungskoeffizient (23 - 80°C)	ISO 11359	~ 0.00015 - 0.00020 mm/mm °C	~ 0.000083 - 0.000111 in/in °F
Elektrische Eigenschaften			
Durchgangswiderstand	DINEN 62631-3-1 (01/2017)	> 1.0E14 Ohm*cm	> 1.0E14 Ohm*cm
Oberflächenwiderstand	DINEN 62631-3-2 (10/2016)	> 1.0E13 Ohm	> 1.0E13 Ohm
ATEX-Richtlinie - TÜV geprüft!	ATEX-Richtlinie	---	---
ESD-D	---	--- Ohm	--- Ohm
Brandeigenschaften			
Brennbarkeit (Selbsteinstufung)	DIN 4102	B2 Klasse	B2 Class
Brennbarkeit (Selbsteinstufung)	UL94	HB Klasse	HB Class
Physiologische Eigenschaften			
Lebensmittelrechtlich konform		EU/FDA	EU/FDA

Ottensteiner Kunststoff GmbH & Co. KG
Im Garbrock 39, 48683 Ahaus-Ottenstein
Germany
Tel.: +49 (0) 2561-9824-0
Internet: www.okulen.com
E-Mail: info@okulen.com

Copyright © 2024 OKULEN® all rights reserved.